



## GAMME MAÎTRISE DES RÉPARATIONS 2021



## » RÉSINE ÉCO



- » Résine standard pour recouvrement, consolidation et moulage.
- » Pré accéléré, thixotrope (ne coule pas) et contrôle optique (change de couleur après adjonction du catalyseur MEC).
- » Vie en pot à 20°C : 30 minutes avec 2 à 3% de MEC.
- » Mode d'emploi : sur support propre, sec, dégraissé et rugueux, passer une première couche de résine catalysée, plaquer le renfort de verre puis imbiber celui-ci jusqu'à translucidité et ainsi de suite selon besoin. Sur support bois, métal ou pierre, prévoir le primaire d'accrochage G4.
- » Consommation : 3 x le poids du mat ou 1 x le poids du tissu.  
Entre plusieurs couches, on peut travailler mouillé sur mouillé.  
Avantages : donne une surface sèche au toucher.  
Nettoyage : acétone.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE ECO	127951	3168761013664	500 g avec durcisseur
RESINE ECO	127952	3168761013558	1 kg avec durcisseur
RESINE ECO	127954	3168761013565	2 kg sans durcisseur
RESINE ECO	131125	3168761013572	5 kg sans durcisseur

## » RÉSINE GTS PRO



- » Résine orthophtalique pré-accélérée d'une grande transparence pour la réalisation de pièces en inclusion.
- » Durcit après adjonction de 0.6 à 2 % de P MEC (FL 501).  
Vie en pot à 20 °C : 20 à 50 mn  
Coloris : transparent
- » Utilisation : pièces moulées et stratifications hautement transparentes, coulées ou en inclusion.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE GTS PRO	127944	3168761001753	500 g avec durcisseur
RESINE GTS PRO	127945	3168761001975	1 kg avec durcisseur
RESINE GTS PRO	133933	4102870011271	5 kg sans durcisseur

## » RÉSINE KR



- » Résine souple, hautement réactive.
- » Bonne adhérence sur métaux, stratifiés verre et bois. Cette résine doit toujours être travaillée en alliance avec une fibre de verre pour des réparations assez importantes.
- » Mode d'emploi : la surface doit être propre, dérouillée, sèche, bien poncée et dégraissé. Mélanger avec 2 à 3% de durcisseur BPO, puis imprégner les fibres.  
La vie en pot est d'environ 7 minutes.  
La température de mise en œuvre doit se situer entre 10 et 25°C.
- » Compte tenu de la surface poisseuse après durcissement, un masticage (Ferro Elastic Blanc) est nécessaire avant ponçage.
- » Avantage : rapidité d'exécution.
- » Nettoyage : acétone

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE KR	154630	3168761546308	1 kg avec durcisseur
RESINE KR	127947	3168761002033	2 kg avec durcisseur

## » GELCOAT



- » Résine de surface pour moulage.
- » Incolore ou pigmentée.
- » Stable à la lumière.  
Thixotrope (ne coule pas), non poreux.  
Isophthalique.
- » S'emploie avec durcisseur CHP (2 à 3 %).



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GELCOAT BLANC 9010	154631	3168761546315	500 g avec durcisseur

## » GELCOAT DE FINITION (TOPCOAT)



- » Top coat pré-accélééré, paraffiné.
- » Durcissement par adjonction de 3% de CHP en donnant une surface mate.  
Vie en pot : 20 mn.  
Coloris : blanc.
- » Neutralité alimentaire obtenue par étuvage et barbotage.  
Utilisation : sur tout stratifié de résine polyester.  
Consommation : 350 g/m<sup>2</sup>.  
Densité : 1.2.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GELCOAT DE FINITION	132867	3168761006741	250 g avec durcisseur
GELCOAT DE FINITION	132868	3168761005485	500 g avec durcisseur
GELCOAT DE FINITION	132869	3168761005492	1 kg avec durcisseur

## » VERNIS

- » Vernis de décoration - brillant, incolore.
- » Qualité professionnelle à base acrylique.  
Utilisation intérieure et extérieure.
- » Protège et fixe vos créations et réalisations.  
Moulages, plâtre, céramique.  
Toiles (gouache, peinture à l'huile etc), collages  
Poterie



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
VERNIS DECORATION	150332	4102871503324	200 ml aérosol

## » MEC CATALYSEUR

- » P MEC (Peroxyde de méthyléthylcétone)  
Pour résine polyester ECO, I25B, GTS, N35BT, vernis et Gel Coat Polyester.  
Adjonction de 1 à 3 % dans résine polyester, gel coat et vernis.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MEC CATALYSEUR	134943	3168761005591	100 g sous coque



## » CATALYSEUR EN PATE BPO

- » BPO (Peroxyde de benzoyle) est un durcisseur utilisé pour la polymérisation rapide des résines KR, Réparation Rapide, Kit de Réparation ou mastics polyester.
- » Il permet un démoulage ou un ponçage dans des délais brefs également à basse température.
- » Coloris : rouge.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BPO CATALYSEUR	135022	3168761011066	50 g sous coque



## » MASTIC STANDARD KPLAST



- » Mastic de remplissage et de dégrossissage de creux importants sur du métal, carrosserie, bois, stratifié polyester et béton.
- » Coloris : gris clair.
- » Mode d'emploi : la surface doit être propre, sèche, dégraissée et poncée. Mélanger avec 2 à 3% de durcisseur BPO. Vie en pot environ 5 mn.
- » Peut s'appliquer en toute épaisseur sans risque de crevasse ou fendillement. Après 20 minutes, la surface masticquée est déjà ponçable. Résistant jusqu'à 80°C.
- » Avantage : durcissement très rapide
- » Nettoyage : acétone.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
KPLAST ELASTIC	154632	3168761546322	188 g avec durcisseur
KPLAST ELASTIC	154633	3168761546339	461 g avec durcisseur
KPLAST ELASTIC	124538	3168761000107	947 g ml avec durcisseur



## » MASTIC ARMÉ V11



- » Mastic armé V11 est une résine chargée de fibre de verre, approprié pour des remplissages qui demandent une résistance mécanique.
- » Bonne adhérence sur stratifiés polyester, métal et bois.
- » Utilisation : réparation de tôles, tuyaux fonte, réservoir, petits trous causés par la rouille. Réparation aussi de fentes et fissures dans le bois. Vie en pot à 20°C 4 à 5 minutes après adjonction de 2 à 3% de durcisseur en pâte BPO.
- » Avantage : durcissement très rapide
- » Nettoyage : acétone.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC ARME V11	124333	3168761000046	325 g avec durcisseur
MASTIC ARME V11	154634	3168761546346	660 g avec durcisseur





## » MASTIC FERRO ELASTIC BLANC



- » Mastic de finition très fin avec une excellente ponçabilité et une très faible porosité.
- » Vie en pot 4 à 5 minutes après adjonction de 2 à 3% de durcisseur en pâte BPO.
- » Utilisation : s'applique à la spatule sur stratifié polyester, tôle, pierre, marbre et bois en toute épaisseur sans risque de crevasse et fendillement.  
Après 20 minutes, la surface masticuée est déjà ponçable.  
Résistant jusqu'à 80°C.
- » Avantages : rapidité de durcissement et excellente ponçabilité, se ponce vite et facilement avec obtention d'une surface lisse.
- » Nettoyage : acétone. - Coloris : blanc.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
FERRO ELASTIC BLANC	154635	3168761546353	179 g avec durcisseur
FERRO ELASTIC BLANC	154636	3168761546360	435 g avec durcisseur
FERRO ELASTIC BLANC	124107	3168761005829	870 g avec durcisseur

## » MASTIC EN AÉROSOL

- » C'est un mastic de remplissage, à séchage rapide, utilisé pour égaliser les petites aspérités, éraflures et traces de ponçage. Il forme sur les surfaces masticuées une base lisse pour l'application de la peinture.
- » Coloris : gris.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC EN AEROSOL	146830	3168761468303	400 ml

## » APPRÊT DE FINITION

- » Pour une finition parfaite avant la mise en peinture. Elimine toutes les micro rayures.
- » Séchage rapide.
- » Coloris : gris.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
APPRÊT DE FINITION	146829	3168761468297	400 ml

## » PEINTURE ANTICORROSION

- » Protection de pièces en métal et bois.
- » Protection anti-gravillons et anti-corrosion pour carrosserie, becquets, bas de caisse, ailes, châssis, etc.
- » Conseillée pour le rcouvrement et l'isolation acoustique.
- » Permet de rendre le bois imputrescible (piquets de clôture).



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PEINTURE ANTICORROSION	154666	3168761546667	500 ml

## » MASTIC SOLOPIERRE

- » Mastic polyester avec durcisseur BPO à spatuler.
- » Pour réparation, consolidation et restauration de pierres et autres minéraux.
- » Consommation : 1.8 kg/l - Vie en pot : 5 min à 20°C - Durcissement avec : 2 à 3 % BPO - Densité : 1.8  
Couleur : beige
- » Avantage : durcissement rapide.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SOLOPIERRE	133170	3168761024240	170 ml

» **KIT DE RÉPARATION SANITAIRE ÉMAIL**

**KIT DE REPARATION POUR TOUS SUPPORTS  
EMAIL - ACRYLIQUE - CERAMIQUE**



**Pour réparer efficacement tous les éclats, chocs et fissures sur  
BAIGNOIRES / LAVABOS / DOUCHES / EVIERS**

**Pour un résultat professionnel dans la réparation des surfaces en :  
acrylique, céramique ou émail**

Le kit de réparation renferme suffisamment de produit pour environ 7 réparations. Composé d'un mastic bi-composant avec durcisseur, d'une spatule, de feuilles de ponçage, pour les réparations sur céramique, émail et acrylique, et d'un spray pour la finition.



**3 étapes simples pour une réparation parfaite :**

Les zones abîmées doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace grasseuse. Eliminer les particules mobiles.

Attention : ne convient pas pour les fissures très fines dans la porcelaine

**1.** Bien mélanger mastic et durcisseur. Appliquer proprement à l'aide de la spatule sur la zone à réparer, bien lisser et éliminer le surplus à l'aide d'un carton souple (ex. : carte de visite). Eliminer immédiatement les débords sur les zones attenantes.

**2.** Attendre 30 minutes avant de poncer soigneusement à l'aide des feuilles abrasives fournies et éliminer les résidus de ponçage.

**3.** Vaporiser le spray en mouvements croisés en deux couches fines, espacées d'1 minute. Eliminer de suite les éventuelles coulures sur les zones attenantes à la réparation, à l'aide d'un coton et de dissolvant

**Et c'est terminé !**

CODE	DÉSIGNATION	CODE EAN	EMBALLAGE
151333	KIT DE RÉPARATION SANITAIRE blanc alpin	4102871513330	kit sous blister
156625	KIT DE RÉPARATION SANITAIRE blanc pur	4102871566251	kit sous blister

## » PINCEAU DE RETOUCHE ÉMAIL

**PINCEAU RETOUCHE PETITS DEGATS SUR SUPPORTS  
EMAIL - ACRYLIQUE - CERAMIQUE****BAIGNOIRES / LAVABOS / DOUCHES / EVIERS / FAÏENCE /  
MOBILIER SDB**

Pour effacer les petits dommages, traces de coup, éraflures, défauts de peinture sur les sanitaires, carrelages, radiateurs, éviers et sur le mobilier de salle de bain.

Pour surfaces en céramique, email et acrylique.

Résistant aux températures jusqu'à 60 °C.

**Guide d'utilisation :**

La surface doit être propre, sèche, sans trace de rouille ni de Graisse. Avant usage, agiter énergiquement le flacon pendant 2 minutes, le tenir à la verticale lors de l'ouverture. Appliquer le produit en plusieurs couches fines selon la profondeur du défaut à réparer, laisser ensuite sécher au moins 24 heures.

Refermer le flacon après usage. La solidité de la réparation est totale au bout de 4 jours. Ne pas utiliser de solvant, de produit désinfectant, de produit détergent concentré ou agressif.

CODE	DÉSIGNATION	CODE EAN	EMBALLAGE
151334	PINCEAU DE RETOUCHE ÉMAIL	4102871513347	flacon 12 ml sous blister

## » KIT DE RÉPARATION POLYVOSS



- » Les kits de réparation sont destinés à la réparation rapide de trous importants sur tôles, polyester, portails et planchers attaqués par la rouille.
- » Ils contiennent de la résine KR rapide, un durcisseur BPO et du mat de verre.
- » La température de mise en œuvre se situe entre 10 et 25°C.  
La vie en pot à 20°C est d'environ 7 minutes.  
Mode d'emploi : La surface doit être propre, dégraissée, dérouillée, sèche et bien poncée. Mélanger 2 à 3% de durcisseur BPO à la résine. Compte tenu de la surface poisseuse après durcissement, un masticage (Ferro Elastic Blanc) est nécessaire avant ponçage en cas de finition soignée.
- » Avantage : réparation rapide.  
Nettoyage : acétone.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
POLYVOSS N° 0	131321	3168761001135	250 g résine KR, 0.15 m <sup>2</sup> mat + BPO
POLYVOSS N° 1	131320	3168761001104	400 g résine KR, 0.20 m <sup>2</sup> mat + BPO
POLYVOSS N° 2	131319	3168761001111	800 g résine KR, 0.50 m <sup>2</sup> mat + BPO

## » RÉSINE R 123



- » Époxy R123 et durcisseur R614. Résine multifonction présentant une surface sèche après durcissement.
- » Proportions d'utilisation :  
en poids : résine 100 g - durcisseur 45 g -  
en volume : résine 100 parts - durcisseur 49 parts
- » Vie en pot à 20 °C : 1 h. Densité : 1.05  
Coloris transparente. Peut être colorée avec nos pâtes colorantes PU ou pigments universels poudre.
- » Utilisation : moulage de pièces, recouvrement de mousse de polystyrène, polyuréthane et PVC réticulé.  
Adaptée pour protection de décors d'aquarium (sous certaines conditions).

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RÉSINE R 123	134202	3168761016542	250 g avec durcisseur
RÉSINE R 123	134199	3168761002088	1 kg avec durcisseur
RÉSINE R 123	134464	3168761002293	5 kg avec durcisseur

## » GLOSS COAT

- » Résine époxy super brillante et transparente de recouvrement et de coulée appelée aussi « émail à froid ». Pour recouvrement de photos, assiettes, bois, métaux, réalisation de pins, tableaux, paravents, vitraux.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GLOSS COAT	124915	4102870014531	1 kg avec durcisseur



## » RÉSINE DE COULÉE & D'INCLUSION

- » La **RESINE EPOXY DE COULEE ET D'INCLUSION (156424 Grand Public)** est une résine époxy bi-composant transparente sans solvant, non jaunissante, à faible viscosité et à durcissement rapide.
- » Elle permet de réaliser des remplissages dans le domaine de l'ameublement, ou la réalisation d'objets par coulée dans des moules préparés avec un agent démoulant approprié.
- » Ne pas couler d'épaisseurs >20-25 mm pour éviter une forte réaction.
- » Multisupports : Plastiques (sauf PE, PP) + Métal + Stratifié Polyester + Bois + Pierre /Marbre + Ciment + Béton  
 Dosage : 5 parts de composant A à 3 parts de composant B (en poids) - Soit pour 100g de mélange : 62.5g comp A + 37.5g de comp B  
 Démoulage : au bout de 24 h  
 Séchage complet : au bout de 7 jours  
 Rendement : 11 kg/m<sup>2</sup> à 10 mm d'épaisseur
- » La **RESINE EPOXY DE COULEE ET D'INCLUSION (156106 & 156107 pour professionnels)** est une résine époxy bi-composant transparente sans solvant, non jaunissante, à faible viscosité et à durcissement lent.
- » Elle permet de réaliser des remplissages dans le domaine de l'ameublement, ou la réalisation d'objets par coulée dans des moules préparés avec un agent démoulant approprié.
- » Cette faible réactivité permet de couler des épaisseurs supérieures à 50 mm, en évitant toute incorporation d'air et une forte réaction thermique
- » Multisupports : Plastiques (sauf PE, PP) + Métal + Stratifié Polyester + Bois + Pierre /Marbre + Ciment + Béton  
 Dosage : 3 parts composant A, 1 part composant B en poids  
 Démoulage : au bout de 48 h à 20°C (pour une épaisseur de 50 mm)  
 Séchage complet : au bout de 15 jours  
 Rendement : 11 kg/m<sup>2</sup> à 10 mm d'épaisseur



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE EPOXY DE COULEE & D'INCLUSION	156424	3168761564241	750 g avec durcisseur
RESINE EPOXY DE COULEE & D'INCLUSION	157129	3168761571294	5 kg avec durcisseur
RESINE EPOXY COULEE & D'INCLUSION <i>version professionnelle</i>	156106	3168761561066	1 kg avec durcisseur
RESINE EPOXY COULEE & D'INCLUSION <i>version professionnelle</i>	156107	3168761561073	5 kg avec durcisseur

## » COLORANTS POUR RESINES EPOXY DE COULEE

- » Les **COLORANTS LIQUIDES** sont des colorants concentrés qui peuvent être rajoutés dans la résine de coulée époxy à raison de 5% maximum en poids, selon l'effet souhaité (translucide ou opaque).
- » Couleurs : blanc, bleu transparent, jaune, jaune transparent, noir, rouge, rouge rubis transparent, vert transparent
- » Les **COLORANTS POUVRE** sont des colorants photoluminescents qui restituent dans l'obscurité la lumière captée au cours de la journée. Ils peuvent être rajoutés dans la résine de coulée époxy à raison de 10-15% maximum en poids, selon la nuance recherchée.
- » Couleurs :
 

<b>aspect jour</b>	<b>restitution fluorescente dans l'obscurité</b>
blanc jaunâtre	jaune vert
blanc verdâtre	bleu vert
blanc bleuté	indigo
rouge orange fluo	rouge orange
jaune fluo	jaune



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
COLORANT EPOXY blanc	156440	3168761564401	15 ml sous blister
COLORANT EPOXY bleu transparent	156441	3168761564418	15 ml sous blister
COLORANT EPOXY jaune	156442	3168761564425	15 ml sous blister
COLORANT EPOXY jaune transparent	156443	3168761564432	15 ml sous blister
COLORANT EPOXY noir transparent	156444	3168761564449	15 ml sous blister
COLORANT EPOXY rouge	156445	3168761564456	15 ml sous blister
COLORANT EPOXY rouge rubis transparent	156446	3168761564463	15 ml sous blister
COLORANT EPOXY vert transparent	156447	3168761564470	15 ml sous blister
COLORANT EPOXY jaune vert	156503	3168761565033	15 g sous blister
COLORANT EPOXY bleu vert	156504	3168761565040	15 g sous blister
COLORANT EPOXY bleu ciel	156505	3168761565057	15 g sous blister
COLORANT EPOXY rouge orange fluo	156506	3168761565064	15 g sous blister
COLORANT EPOXY jaune fluo	156507	3168761565071	15 g sous blister

## » KIT DE RÉPARATION ÉPOXY

- » Kit de 250 g de résine et de durcisseur sans solvant, contient du tissu de verre, une charge de faible densité, de l'abrasif pour une réparation universelle.
- » Renforce le bois, le métal. Colle la céramique, le verre, la mousse PU
- » Surface de réparation : 250 cm<sup>2</sup> - Vie en pot à 20° C : 30 mn - Coloris : incolore
- » Utilisation : réparation d'époxy, polyester, tôles et certains thermoplastiques ABS (bac à douche et baignoire), PVC, ASA; sauf polyéthylène et polypropylène.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
KIT REPARATION EPOXY	125893	3168761016641	250 g résine, 20 cm <sup>2</sup> tissu de verre + durcisseur

## » KIT DE RÉPARATION MARBRE

- » Le Kit Réparation Marbre est spécialement conçu pour la réparation du marbre.
- » Vie en pot à 20° C : 25 mn
- » Nettoyage : Super Nettoyant ou alcool à brûler.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
KIT REPARATION MARBRE	F46933	4102871469330	250 g résine, 20 cm <sup>2</sup> tissu de verre + durcisseur

## » KIT DE RÉPARATION LINER

- » Kit comprenant un tube de colle (25 ml) 1 tampon applicateur et un film PVC transparent.
- » Permet de réparer petits trous et déchirures des liners de piscine, des objets gonflables, des bateaux pneumatiques en PCv ou PU.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
KIT REPARATION LINER	154960	4102871549605	25 ml colle, film PVC, tampon

## » SOUDURE À FROID

- » C'est un mastic de rebouchage, fixation, étanchéité à base de résine époxy et charge métallique. Il permet de réparer, coller, rendre étanche tous types de support sauf polyéthylène et polypropylène.
- » Réparateur universel sur métal, spatulable et usinable.  
Destination : bricolage, bâtiment, mécanique, automobile, nautique, industrie.
- » Vie en pot : 30 min à 20°C      Durcissement à 20°C : 2 h pour une épaisseur de 10 mm  
Résistance température : de -50 à 180°C      Dureté : 140 N/mm<sup>2</sup>  
Couleur : acier



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SOUDURE A FROID	135023	3168761011240	125 g sous coque

## » SOLOMET

- » Époxy Solomet est un système de rebouchage et de fixation époxy deux composants présentés en un seul produit utilisable sur tous matériaux sauf polyéthylène et polypropylène.
- » Densité : 1.9 kg/l      Hors poisse : 6 min  
Durcissement : 15 min      Usinable : 1 h  
Tenue température : 149°C      Dureté : 85
- » Il existe 2 types de Solomet. Réparation durable pour chaque type :  
Marine : tuyaux PVC, aquariums, baignoires, gouttières, bateaux polyester.  
Acier : Fer, aluminium, bronze, fonte, acier, blocs moteur, tubes, vannes.
- » Peut être percé, taraudé, limé, peint, usiné 1 heure après la pose.  
Résiste à l'eau, à l'essence, au fioul, etc.  
Température idéale pour l'utilisation : 21°C.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SOLOMET MARINE	135288	3168761350134	56 g sous coque
SOLOMET ACIER	135287	3168761350127	56 g sous coque
SOLOMET HT	150112	3168761501123	56 g sous coque

## » MOUSSE DUR 3000 (mono composant)

- » Mousse polyuréthane en bombe pour montage de portes, étanchéité d'embrasures de fenêtres, de boîtes à rideaux, de passage de tuyaux dans les murs, remplissage de grosses fente.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MOUSSE DUR 3000	147739	3168761477398	aérosol 300 ml
MOUSSE DUR 3000	147738	3168761477381	aérosol 500 ml



## » CAOUTCHOUC AUX SILICONES

- » Pour coulée et prise d'empreintes, durcissant à froid, avec peu de retrait.
- » Durcisseur : 2 à 5 %  
 Vie en pot : 5 min à 2 heures selon la quantité de durcisseur  
 Coloris : blanc cassé.
- » Utilisation : réalisation de moules souples avec beaucoup de détails ou des surfaces compliquées pouvant présenter des contre dépouilles.
- » Exemple de moules : décoration de meubles, bougies, figurines, monnaie, armoiries, blasons, etc.
- » Permet de faire des moulages fidèles en résine polyester, époxy, résine PU, mousse PU, bois liquide Plastobois, Zellan, plâtre, cire et béton.
- » Densité : 1.2.  
 Allongement avant rupture : 150%.
- » Nettoyage : white spirit.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
CAOUTCHOUC AUX SILICONES	150321	3168761009827	500 g
CAOUTCHOUC AUX SILICONES	150318	3168761003535	1 kg



## » PÂTE À RÉNOVER

- » Redonne brillance et éclat du neuf au plastique, gel-coat, plexiglass, peintures ...
- » Appliquer énergiquement la PÂTE À RÉNOVER en décrivant des mouvements circulaires à l'aide d'un coton ou d'un chiffon doux sur la surface à traiter. Terminer par un lustrage intensif avec un autre chiffon doux. Renouveler l'opération si nécessaire.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PATE A RENOVER	146842	4102871468425	200 g



## » LATEX

- » Caoutchouc naturel en un seul composant.
- » Se travaille en trempé ou au pinceau pour réaliser un moule souple permettant des reproduction en ZELLAN.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
LATEX	152878	4102871528785	1 l

## » PLASTILINE

- » Plastiline est une pâte à modeler réutilisable ne durcissant pas. Employé en complément d'utilisation des caoutchoucs aux silicones pour déterminer des zones de plans de joint pour la confection de moules.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PLASTILINE	135171	3168761021768	1 kg

## » MASSE MINÉRALE ZELLAN

- » Pour reproduction à partir d'un moule en caoutchouc aux silicones ou en latex de figurines, bas reliefs, pièces d'ornement et de décoration, etc.
- » Se mélange avec de l'eau : 3 volumes de zellan pour 1 volume d'eau.  
Vie en pot : 10 minutes.  
Démoulable après 30 minutes.
- » Après durcissement aspect porcelaine.
- » Peut être coloré dans la masse avec des colorants universels poudre.
- » Possibilité de peindre après durcissement complet.
- » Peut être poncé, percé, usiné, sculpté.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ZELLAN	134353	3168761009865	1 kg

## » SUPER NETTOYANT

- » Dégraisse et dépoussière les supports.
- » Nettoie : l'outillage et les pinceaux fraîchement utilisés, les résines avant durcissement.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SUPER NETTOYANT	128244	3168761005003	1 l



## » MAT DE VERRE

- » Mat liant poudre.
- » Imprégnation : résines polyester, vinylester et époxy.
- » Utilisation : fabrication de pièces résistantes aux intempéries, renforcement.  
Mise en oeuvre : manuelle, sous vide.  
Consommation de résine en application manuelle : 3 x le poids du mat utilisé.  
Avantage : facilité d'imprégnation.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MAT DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	125237	3168761001340	1 m <sup>2</sup>
MAT DE VERRE 450 g/m <sup>2</sup>	125246	3168761001418	1 m <sup>2</sup>

## » TISSU DE VERRE

- » Tissu de verre symétrique à structure sergé avec un traitement de finish à base époxy silane donnant une très bonne qualité d'imprégnation.
- » Utilisation : modélisme, maquettes, modelage, planches à voile custom et compétition.  
Imprégnation : résines polyester, vinylester et époxy.  
Mise en oeuvre : manuelle  
Épaisseur d'une couche : 160 g/m<sup>2</sup> : 0.16 mm - 300 g/m<sup>2</sup> : 0.3 mm  
Avantage : très déformable à la mise en oeuvre.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
TISSU DE VERRE 100 g/m <sup>2</sup>	125336	3168761001654	1 m <sup>2</sup>
TISSU DE VERRE 160 g/m <sup>2</sup>	125196	3168761001555	1 m <sup>2</sup>
TISSU DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	143645	4102871436455	1 m <sup>2</sup>

## » CIRE DE DÉMOULAGE W2

- » Utilisation : employé en couches minces pour le démoulage de pièces en stratifié polyester ou époxy sur moule en stratifié ou métallique.
- » Pour application au chiffon sur moule avant le gel coat. Lustrage nécessaire.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
CIRE DE DEMOULAGE	131429	3168761006406	0.5 l

## » DÉMOULANT LIQUIDE VERT

- » Démoulant essentiellement utilisé par-dessus une cire de démoulage en donnant une surface brillante pour assurer un démoulage sans problème. Se nettoie à l'eau chaude.
- » Pour application au pinceau sur moule avant le gelcoat. Ne nécessite pas de lustrage.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DEMOULANT LIQUIDE VERT	133754	3168761002798	0.5 l

## » DÉMOULANT SPRAY

- > Démoulant universel en bombe de 400 ml très performant pour le démoulage de pièces en résine polyester ou époxy, caoutchouc silicones ou mousse polyuréthane.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DEMOULANT SPRAY	125459	4102870030319	400 ml



## » FILM TERPHANE

- > Film très résistant, auto démoulant destiné au recouvrement du moule après remplissage de résine d'inclusion GTS afin d'obtenir une surface sèche et brillante.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
FILM TERPHANE	125574	4102871255735	au m <sup>2</sup>



## » ADHÉSIF DE MASQUAGE

- > Ruban de masquage performant pour tous travaux de peinture et résine.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ADHESIF DE MASQUAGE 19 mm x 50 m	138639	4102871386392	48 rouleaux / carton
ADHESIF DE MASQUAGE 25 mm x 50 m	138641	4102871386415	36 rouleaux / carton
ADHESIF DE MASQUAGE 38 mm x 50 m	138642	4102871386422	24 rouleaux / carton
ADHESIF DE MASQUAGE 50 mm x 50 m	138643	4102871386439	24 rouleaux / carton



## » JEU DE 6 SPATULES

- > Pour l'application de mastics.
- > Contient : 4 spatules métalliques : 110 x 120 mm - 110 x 100 mm - 110 x 80 mm - 110 x 50 mm  
1 spatule polypropylène : 78 x 118 mm - 1 spatule caoutchouc : 100 x 60 mm

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
JEU DE 6 SPATULES	135289	3168761350141	sous coque
SPATULE EN POLYPROPYLENE	146961	4102871469613	pack de 10



» **RÉCIPIENTS ET DOSEURS**» **RÉCIPIENT EN POLYÉTHYLÈNE**

Autodémoulant pour mélange résine et durcisseur.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RECIPIENT POLYETHYLENE	125506	3168761006239	la pièce

» **GOBELET GRADUÉ**

Pour dosage durcisseur MEC.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GOBELET GRADUE 100 cm3	125508	3168761006123	la pièce

» **RÉCIPIENT GRADUÉ**

Pour dosage résine.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RECIPIENT GRADUE 500 cm3	125509	3168761006130	la pièce

» **PIPETTES GRADUÉ**

Pour le dosage précis du durcisseur des petites quantités de résine.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PIPETTES	141968	3168761419688	2 pipettes sous coque

## » STYLO RETOUCHE CARROSSERIE



- » Retouche précise et résistante - Séchage rapide - Protection antirouille et anticorrosion.
- » Stylo applicateur pour retouche de rayures, éraflures, griffures superficielles sur peinture de carrosserie, d'électroménager ou sur surface plastique.
- » Convient pour tous types de peinture grâce à sa texture transparente.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
STYLO RETOUCHE CORROSSERIE	155516	3168761555164	9 ml sous coque

## » RÉNOVATEUR PLASTIQUES

- » Spray d'entretien tableau de bord sans silicone.
- » Protection optimale pour le cuir, les matières synthétiques et le bois.
- » Ravive les couleurs - Antistatique - Parfum pomme.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RENOVATEUR PLASTIQUES	140751	3168761407517	400 ml

## » DÉGRIPPANT EXTRA

- » Le Dégrippant Extra pénètre en profondeur grâce à sa lente évaporation et à sa faible surface de tension.
- » Permet une protection durable contre la corrosion et empêche la pièce de se gripper à nouveau.
- » Imperméabilise - Anticorrosion  
Classé R10 (inflammable en-dessous de 40°C)  
Pulvérisation puissante

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DEGRIPPANT EXTRA	148940	3168761489407	400 ml

## » PROTECTION ANTICORROSION

- » Antigraillons et protection anti-corrosion pour becquets, bas de caisse, ailes, châssis, etc.
- » La protection anti-corrosion de carrosserie est conseillée pour le recouvrement et l'isolation acoustique.
- » Excellente adhérence et bonne résistance aux projections de gravillons.
- » Couleur noire.  
Peut être repeint.  
Séchage rapide.  
Élasticité durable.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PROTECTION ANTICORROSION	135017	3168761010809	500 ml

## » PROTECTION ARMÉE

- » Protection anticorrosion, antigraillons.
- » Assure une parfaite étanchéité et améliore le confort par une meilleure insonorisation.
- » Pour traitement de châssis.
- » Contient de la fibre permettant le rebouchage de petits trous.
- » Peut être appliqué en couche épaisse à la spatule ou à la brosse.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PROTECTION ARMEE	135085	3168761013718	1 l

## » MASTIC DE REMPLISSAGE

- » Pour dégrossissage et remplissage de creux importants.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC DE REMPLISSAGE	123956	3168761010823	250 g avec durcisseur
MASTIC DE REMPLISSAGE	123955	3168761010830	500 g avec durcisseur
MASTIC DE REMPLISSAGE	123953	3168761010847	1000 g avec durcisseur



## » MASTIC DE FINITION

- » Pour finition après dégrossissage ou remplissage de légers creux.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC DE FINITION	124187	3168761010854	250 g avec durcisseur
MASTIC DE FINITION	124188	3168761010861	500 g avec durcisseur
MASTIC DE FINITION	124189	3168761010878	1000 g avec durcisseur



## » MASTIC EN AÉROSOL

- » Mastic en aérosol, un simple spray pour éraflures, éclats de peinture, rayures et irrégularité des mastics.
- » Séchage rapide.
- » Doit être repeint.
- » Coloris gris.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC EN AEROSOL	143004	3168761430041	400 ml



## » VERNIS CARROSSERIE

- » Qualité professionnelle à base acrylique
- » Vernis incolore brillant, possédant une excellente résistance aux intempéries et à l'usure, intérieurs et extérieurs.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
VERNIS CARROSSERIE	147647	4102871476475	400 ml

## » RÉSINE ARMÉE

- » Pour rebouchage de trous jusqu'à 2 cm de diamètre.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE ARMEE	124035	3168761010885	250 g
RESINE ARMEE	124039	3168761010892	500 g
RESINE ARMEE	124040	3168761013800	1 kg
RESINE ARMEE	124024	3168761013817	1.8 kg



## » APPRÊT AÉROSOL

- » Pour finition réparation avant peinture.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
APPRET AEROSOL	135086	3168761013756	400 ml



## » KIT DE RÉPARATION CARROSSERIE

- » Pour réparation de trous importants sur polyester, tôles ou planchers attaqués par la rouille.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
KIT REPARATION CARROSSERIE	131315	3168761010977	250 g résine, 0.15 m <sup>2</sup> mat, BPO
KIT REPARATION CARROSSERIE	131314	3168761010984	400 g résine, 0.20 m <sup>2</sup> mat, BPO
KIT REPARATION CARROSSERIE	131313	3168761010991	800 g résine, 0.50 m <sup>2</sup> mat, BPO



## » RÉSINE DE RÉPARATION RAPIDE

- » S'emploie avec mat ou tissu de verre pour reboucher des trous sur tôle et polyester.
- » S'utilise avec le durcisseur BPO.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE REPARATION RAPIDE	127955	3168761013794	500 g avec durcisseur
RESINE REPARATION RAPIDE	127956	3168761010953	1 kg avec durcisseur



## » MAT DE VERRE 300 g/m<sup>2</sup>

- » Fibres de verre coupées, agglomérées par un liant qui est dissous par la résine.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MAT DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	125350	3168761013787	0.5 m <sup>2</sup>
MAT DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	125341	3168761011004	1 m <sup>2</sup>



## » TISSU DE VERRE ROVING 300 g/m<sup>2</sup>

- » Tissu de verre à structure toile.
- » Résistance identique dans les 2 sens.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
TISSU DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	134595	3168761013763	0.5 m <sup>2</sup>
TISSU DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	134596	3168761013770	1 m <sup>2</sup>



## » DURCISSEUR BPO

- » BPO (Peroxyde de benzoyle) est un durcisseur utilisé pour la polymérisation rapide des résines KR, Réparation Rapide, Kit de Réparation ou mastics polyester.
- » Il permet un démoulage ou un ponçage dans des délais brefs également à basse température.
- » Coloris rouge.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DURCISSEUR BPO	135022	3168761011066	50 g sous coque

## » JEU DE 6 SPATULES

- » Pour l'application de mastics.
- » Contient :
 

4 spatules métalliques	110 x 120 mm
	110 x 100 mm
	110 x 80 mm
	110 x 50 mm
1 spatule polypropylène	78 x 118 mm
1 spatule caoutchouc	100 x 60 mm



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
JEU DE 6 SPATULES	135289	3168761350141	sous coque

## » PÂTE DE MONTAGE ECHAPPEMENT

- » Assure l'étanchéité des raccords.
- » Enlever la rouille, la graisse et la poussière. Appliquer généreusement la pâte de montage sur les parties à assembler. Le séchage s'obtient par la chaleur dégagée du moteur. Pour assurer l'étanchéité laisser tourner le moteur pendant 10 minutes.
- » Nettoyage des outils à l'eau.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PATE DE MONTAGE ECHAPPEMENT	147104	3168761471044	140 g

## » MASTIC SPÉCIAL ECHAPPEMENT

- » Pour petits trous et fissures.
- » Enlever les parties endommagées et rouillées à l'aide d'un abrasif ou d'une brosse métallique. Humidifier la zone à réparer. Appliquer le mastic sur les petits trous. Il est possible de renforcer cette réparation avec le bandage spécial échappement. Pour assurer le durcissement laisser tourner le moteur pendant 10 minutes.
- » Nettoyage des outils à l'eau.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC SPECIAL ECHAPPEMENT	147105	3168761471051	250 g

## » BANDAGE SPÉCIAL ECHAPPEMENT

- » Ce bandage spécial échappement renforce la réparation des trous et fissures importants. S'applique sur toutes les parties des échappements. Il peut être utilisé en complément du mastic de réparation échappement pour les réparations importantes.
- » Enlever les parties endommagées et rouillées à l'aide d'un abrasif ou d'une brosse métallique. Boucher au préalable les petits trous avec le mastic de réparation puis appliquer le bandage spécial échappement renforcé par le fil de fer. Laisser tourner le moteur pendant 10 minutes.
- » Nettoyage des outils à l'eau.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BANDAGE SPECIAL ECHAPPEMENT	147106	3168761471068	1 m en boîte sous blister



SOLOPLAST VOSSCHEMIE S.A.S.  
B.P. 245  
38522 SAINT-EGREVE Cedex  
Tél.: +33 (0)4 76 75 42 38  
Fax : +33 (0)4 76 56 14 49

info@soloplast.fr  
www.maitrisedesreparations.fr  
www.yachtcare.fr  
www.soloplast.fr